

282

485

360

7401

282 txt

#116504
03.05.23

Нахлѐст 2±1 мм

максимальная высота 189.0 мм
189.0 мм

3 mm

3 mm

Нахлѐст 2±1 мм



ALL DECOR
БЕЛЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРА




ЛЕПНИНА



БАГЕТЫ



ПАНЕЛИ



ПЛИНТУСА



БЫСТРАЯ ФИКСАЦИЯ

ОКРАШИВАЕМЫЙ

МОРОЗОСТОЙКИЙ

БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ

для внутренних работ

КЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРА клей монтажный для архитектурного декора

Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: Высоконаполненный клей предназначен для монтажа, приклеивания элементов архитектурного декора из пенополистирола, полиуретана и т. п. (плит, панелей, розеток, багетов, бордюров, изоляционных материалов из дерева, металла, ПВХ, керамики, гипсокартона, пенопласта и др. к любому типу минеральных, пористых поверхностей.

Тип поверхности: Большинство обычных строительных материалов (кирпич, бетон, гипс, камень, деревянные и прочие).

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Влажность не более 8%. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом соответствующего типа.

Способ применения: Удалить пыль сухой губкой или тканью с поверхности, предназначенной для приклеивания. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь. Приложить к опорной поверхности, плотно прижать и зафиксировать на 4-5 сек. Промежуток времени между нанесением клея и монтажом должен составлять не более 10 мин. При монтаже крупных деталей необходима дополнительная фиксация. Полное отверждение наступает через 24 часа. После отверждения можно шлифовать и окрашивать красками любого типа.

Расход: при нанесении сплошным слоем и диаметром 6 мм длина клеевого жгутика составляет 14 м.

Условия при проведении работ: Температура при проведении работ и в последующие 24 часа должна быть не менее +12 °С. Относительная влажность воздуха 40-80%. Очистка инструмента: Водой сразу после выполнения работ. Высохшие остатки удаляют механическим путем.

Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре от +5 °С до +20 °С. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -40 °С, с последующим размораживанием в теплом помещении, без интенсивного нагрева, подогрева, но не более 5 циклов.

Меры предосторожности: Клей пожаро-, взрывобезопасен. При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь к врачу. В остальном соблюдайте обычные производственные правила безопасности.

ПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОПЛАСТ

ПОЛИУРЕТАН

ГИПС, ГИПСОКАРТОН

ДСП, ПВХ, КЕРАМИКА



www.prokley.info

Производитель: ООО «ДЕКОР»,
346720, Российская Федерация,
Ростовская область, г. Аксай,
ул. Западная, 35г
+7 (863) 265-86-65

Изготовлено на основании
ТУ 20.30.22-001-38433121-2022

290мл



1. Нахлѐст фона 2±1 мм по краям.
2. В поле 3мм от левого и правого краев макета не должно быть текста.

155.0 mm