

2238

485

144

Black

#103607
05.08.22

Нахлест 2±1 мм

максимальная высота 189.0 мм

189.0 мм

3 mm

3 mm

Нахлест 2±1 мм



ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

FS
100

SILAFIX

СУПЕРСИЛЬНЫЙ



БЕЛЫЙ

КЛЕЙ
МОНТАЖНЫЙЭКСПЛУАТАЦИЯ
НАНЕСЕНИЕ

ВОДОСТОЙКИЙ



МОРОЗОСТОЙКИЙ

БЕЗ
РАСТВОРИТЕЛЯ

для внутренних и наружных работ

SILAFIX FS-100 белый
КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ АКРИЛОВЫЙ
ЖИДКИЕ ГВОЗДИ**Состав:** водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.**Применение:** Предназначен для монтажа, приклеивания различных материалов (панели, багеты, бруски, лепнина, плитуса, погонные изделия и др.) к различным поверхностям (дерево, ДВП, МДФ, OSB, штукатурка, гипсокартон, кирпич, бетон, ПВХ). Клеевой шов не должен подвергаться постоянному контакту с водой.**Тип поверхности:** большинство обычных строительных материалов (кирпич, бетон, гипс, камень, деревянные поверхности и прочие).**Требования к поверхности:** чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли. Влажность не более 8%. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом соответствующего типа.**Способ применения:** Удалить пыль сухой губкой или тканью с поверхности, предназначенной для приклеивания. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь. Приложить к опорной поверхности, плотно прижать и зафиксировать на 4-5 сек. Промежуток времени между нанесением клея и монтажом должен составлять не более 10 мин. При монтаже крупных деталей необходима дополнительная фиксация. Полное отверждение наступает через 24 часа. После отверждения можно шлифовать и окрашивать красками любого типа.**Расход:** при нанесении сплошным слоем и диаметром 6 мм длина клеевого жгутика составляет 14 м.**Условия при проведении работ:** Температура при проведении работ и в последующие 24 часа должна быть не менее +15 °С. Относительная влажность воздуха 40-60%. Очистка инструмента: Водой сразу после выполнения работ. Высохшие остатки удаляют механическим путем.**Срок хранения:** 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре от +5 °С до +20 °С. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30 °С, с последующим размораживанием в теплом помещении, без интенсивного нагрева, подогрева, но не более 5 циклов.**Меры предосторожности:** Клей пожаро-, взрывобезопасен. При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь к врачу. В остальном соблюдайте обычные производственные правила безопасности.

ГИПС, ГИПСОКАРТОН

ПОЛИСТИРОЛ, ПОЛИУРЕТАН

ДСП, МДФ, OSB, ПВХ

КИРПИЧ, БЕТОН

КАМЕНЬ, МЕТАЛЛ, КЕРАМИКА



290мл



www.prokley.info

Производитель: ООО «ДЕКОР»,
346720, Российская Федерация,
Ростовская область, г. Аксай,
ул. Западная, 35г
+7 (863) 265-86-65Изготовлено на основании
ТУ 20.30.22-001-38433121-2022

155.0 мм