

PANTONE 412 C

PANTONE 715 C

PANTONE 411 C

PANTONE 485 C

PANTONE Orange 021 C

ПРОКЛЕЙ

SILAFIX
КЛЕЙ-ГЕРМЕТИКFS
300HIGH
TACK

MS-POLYMER

БЕЛЫЙ

СВЕРХПРОЧНЫЙ

ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯМОРОЗОСТОЙКИЙ
ВОДОСТОЙКИЙ
УФ-СТОЙКИЙЭЛАСТИЧНЫЙ
ШОВ
БЕЗ УСАДКИНЕ СОДЕРЖИТ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ
И ИЗОЦИАНАТОВДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК SILAFIX FS-300
СВЕРХПРОЧНЫЙ БЕЛЫЙ

Состав: Гибридные MS-полимеры, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: Приклеивание декоративных и конструктивных элементов (архитектурного декора, панелей, порожков, подоконников, плинтусов, розеток, карнизов) из полиуретана, пенопласта, древесины, пробки, полистирола и гипса к любым поверхностям (за исключением тефлона, полиэтилена и полипропилена); крепление информационных табличек, ящиков, букв (металл, стекло, пластмасса) к наружным стенам и ограждениям; приклеивание зеркал и зеркальных плит к бетону, кирпичу, штукатурке, керамической плитке, дереву, гипсокартону и стеклу; склеивание и затирка швов плит из натурального камня (мрамор, гранит и т.п.); гибкие соединения элементов в конструкциях, подвергающихся вибрации; склеивает влажные материалы, не дает усадки; устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению; быстрая фиксация без дополнительного крепежа (фиксируется за 4-5 сек.), возможна коррекция в течение 30 мин.; после полного отверждения (24 ч) шлифуется и окрашивается красками любого типа.

Требования к поверхности: Чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Слабые минеральные основания предварительно укрепить подходящей грунтовкой.

Способ применения: Очистить поверхность от пыли кистью или ветошью, при необходимости обезжирить. С помощью пистолета нанести линию клея на деталь. Наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4-5 секунд. При монтаже крупных деталей обеспечить дополнительную фиксацию. Полное затвердевание — через 24 ч.

Расход: При нанесении сплошным слоем диаметром 6 мм длина жгунка составляет 14 м.

Условия при проведении работ: Температура при выполнении работ и в последующие 24 ч должна быть не ниже -20 °С. Относительная влажность воздуха — не менее 40 %.

Очистка инструмента: Уайт-спиритом сразу после выполнения работ. Высокие остатки удаляют механическим путем.

Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке, в сухом прохладном месте при температуре +5...+20 °С. Допускается замораживание при температуре не ниже -40 °С с последующим бережным размораживанием без интенсивного подогрева.

Меры предосторожности: Клей пожаро- и взрывобезопасен. При попадании в глаза тщательно промыть водой и немедленно обратиться к врачу. В остальном соблюдать стандартные правила промышленной безопасности.

ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ

ПВХ, ДЮРОПРОФИЛЬ, ПЛАСТИК

ДЕРЕВО, ДВП, МДФ, ОСБ, ПРОБКА

МЕТАЛЛЫ, СТЕКЛО, ПОЛИСТИРОЛ

ГИПС, ГИПСОКАРТОН, ПОЛИУРЕТАН

КИРПИЧ, БЕТОН, КАМЕНЬ, КЕРАМИКА



Производитель: ООО «ДЕКОР», 346720, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Западная, д. 35г
Тел. +7 (863) 265-86-65

www.prokley.info



Объем: 290 мл

Изготовлено на основании:
ТУ 20.52.10-002-38433121-2025

