

485

653

361

Black

#103608
05.08.22

Нахлест 2±1 мм

максимальная высота 189.0 мм

189.0 мм

3 мм

3 мм

Нахлест 2±1 мм

ПРОКЛЕЙ

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

**FS
50****SILAFIX****УНИВЕРСАЛЬНЫЙ****БЕЛЫЙ****КЛЕЙ
МОНТАЖНЫЙ**ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НАНЕСЕНИЕ

ВОДОСТОЙКИЙ



МОРОЗОСТОЙКИЙ

БЕЗ
РАСТВОРИТЕЛЯ

для внутренних и наружных работ

**КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ
АКРИЛОВЫЙ
SILAFIX FS-50 белый**

Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: Предназначен для монтажа, приклеивания различных материалов (панели, багеты, бруски, лепнина, плинтуса, погоны изделия и др.) к различным поверхностям (дерево, ДВП, МДФ, OSB, штукатурка, гипсокартон, кирпич, бетон, ПВХ). Клеевой шов не должен подвергаться постоянному контакту с водой.

Тип поверхности: большинство обычных строительных материалов (кирпич, бетон, гипс, камень, деревянные поверхности и прочие).

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли. Влажность не более 8%. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом соответствующего типа.

Способ применения: удалить пыль сухой губкой или тканью с поверхности, предназначенной для приклеивания. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь. Приложить к опорной поверхности, плотно прижать и зафиксировать на 4-5 сек. Промежуток времени между нанесением клея и монтажом должен составлять не более 10 мин. При монтаже крупных деталей необходима дополнительная фиксация. Полное отверждение наступает через 24 часа. После отверждения можно шлифовать и окрашивать красками любого типа. Расход: при нанесении сплошным слоем и диаметром 6 мм длина клеевого жгутика составляет 14 м.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и в последующие 24 часа должна быть не менее +15 °С. Относительная влажность воздуха 40-60%. Очистка инструмента: водой сразу после выполнения работ. Высохшие остатки удаляют механическим путем.


Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре от +5 °С до +20 °С. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30 °С, с последующим размораживанием в теплом помещении, без интенсивного нагрева, подогрева, но не более 5 циклов.

Меры предосторожности: Клей пожаро-, взрывобезопасен. При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь к врачу. В остальном соблюдайте обычные производственные правила безопасности.

ГИПС, ГИПСОКАРТОН**ПОЛИСТИРОЛ, ПОЛИУРЕТАН****ДСП, МДФ, OSB, ПВХ****КИРПИЧ, БЕТОН****КАМЕНЬ, МЕТАЛЛ, КЕРАМИКА****290 МЛ**www.prokley.info

Производитель: ООО «ДЕКОР»,
346720, Российская Федерация,
Ростовская область, г. Аксай,
ул. Западная, 35г
+7 (863) 265-86-65

Изготовлено на основании
ТУ 20.30.22-001-38433121-2022



154.4 мм