

427

485

RfBlue

233

Black

#101252
09.06.22

Нахлест 2±1 мм

максимальная высота 189.0 мм

189.0 мм

3 мм

3 мм

Нахлест 2±1 мм



ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

FS
75

ПРОЗРАЧНЫЙ

SILAFIX

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

НЕВИДИМЫЙ ШОВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ
БЫСТРАЯ ФИКСАЦИЯ

для внутренних и наружных работ

154.4 мм

**КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ
АКРИЛОВЫЙ
SILAFIX FS-75 прозрачный****Состав:** водная дисперсия акриловых сополимеров, функциональные добавки.**Применение:** Предназначен для монтажа и приклеивания различных отделочно-строительных материалов.**Тип поверхности:** большинство строительных и отделочных материалов.**Требования к поверхности:** чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли, влажность не более 8%. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом соответствующего типа.**Способ применения:** Удалить пыль сухой губкой или тканью с поверхности, предназначенной для приклеивания. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь и через 5-6 минут приложить к опорной поверхности, плотно прижать и зафиксировать на 4-5 сек. Промежуток времени между нанесением клея и монтажом должен составлять не более 10-12 мин. При монтаже крупных деталей необходима дополнительная фиксация. Полное отверждение наступает через 24 часа. По мере высыхания клей изменяет цвет на прозрачный. После отверждения можно окрашивать красками любого типа.**Расход:** при нанесении сплошным слоем и диаметром 6 мм длина клеевого жгутика составляет 14 м.**Условия при проведении работ:** Температура при проведении работ и в последующие 24 часа должна быть не менее +15 °С. Относительная влажность воздуха 40-60%. Очистка инструмента: водой сразу после выполнения работ. Высохшие остатки удаляют механическим путем.**Срок хранения:** 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре от +5 °С до +20 °С. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -10 °С, с последующим размораживанием в теплом помещении, без интенсивного нагрева, подогрева, но не более 5 циклов.**Меры предосторожности:** Клей пожаро-, взрывобезопасен. При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь к врачу. В остальном соблюдайте обычные производственные правила безопасности.

ПЛАСТИК, СТЕКЛО, КЕРАМИКА

ПОЛИСТИРОЛ, ПОЛИУРЕТАН, ПОЛИМЕРЫ

ДСП, МДФ, ОСБ, ПВХ

БАМБУК, ПРОБКА

КАМЕНЬ, МЕТАЛЛ

www.prokley.infoПроизводитель: ООО «ДЕКОР»,
346720, Российская Федерация,
Ростовская область,
г. Аксай, ул. Западная, 35г.
+7 (863) 265-86-65

290 МЛ

Изготовлено на основании
ТУ 20.30.22-001-38433121-2022

4

1. Нахлест фона 2±1 мм по краям.
2. В поле 3мм от левого и правого краев макета не должно быть текста.