

7533

485

360

P021

Black

#103606
05.08.22

максимальная высота 189.0 мм

189.0 мм

3 мм

3 мм

Нахлест 2±1 мм

Нахлест 2±1 мм

ПРОКЛЕЙ**КЛЕЙ-ШПАКЛЁВКА**
ALL DECOR
БЕЛЫЙ

ЛЕПНИНА



БАГЕТЫ



ДЕКОР



ПЛИНТУСА



- ШЛИФУЕТСЯ
- ОКРАШИВАЕТСЯ
- НЕ ДАЕТ УСАДКИ
- МОРОЗОСТОЙКИЙ
- БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ
- ЗАПОЛНЯЕТ НЕРОВНОСТИ

Для внутренних работ

КЛЕЙ-ШПАКЛЁВКАКЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ АКРИЛОВЫЙ
ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА**Состав:** водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.**Применение:** Предназначен для монтажа, приклеивания элементов архитектурного декора из пенополистирола, полиуретана, высокоплотного полистирола, пенопласта, гипса (багетов, бордюров, плит, пилястр, розеток, панелей, плинтусов) к любому типу минеральных, пористых поверхностей. Тип поверхности: Большинство обычных строительных материалов (кирпич, бетон, гипс, камень, деревянные и прочие).**Требования к поверхности:** чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Влажность не более 8%. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом соответствующего типа.**Способ применения:** Удалить пыль сухой губкой или тканью с поверхности, предназначенной для приклеивания. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь. Приложить к опорной поверхности, плотно прижать и зафиксировать на 4-5 сек. Промежуток времени между нанесением клея и монтажом должен составлять не более 10 мин. При монтаже крупных деталей, необходима дополнительная фиксация. Полное отверждение наступает через 24 часа. После отверждения можно шлифовать и окрашивать красками любого типа.**Расход:** при нанесении сплошным слоем и диаметром 6 мм длина клеевого жгутика составляет 14 м.**Условия при проведении работ:** Температура при проведении работ и в последующие 24 часа должна быть не менее +15 °С. Относительная влажность воздуха 40-60%. Очистка инструмента: Водой сразу после выполнения работ. Высохшие остатки удаляют механическим путем.**Срок хранения:** 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре от +5 °С до +20 °С. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30 °С, с последующим размораживанием в теплом помещении, без интенсивного нагрева, подогрева, но не более 5 циклов.**Меры предосторожности:** Клей пожаро-, взрывобезопасен. При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь к врачу. В остальном соблюдайте обычные производственные правила безопасности.

ГИПС, ГИПСОКАРТОН

ПОЛИСТИРОЛ, ПОЛИУРЕТАН


ДСП, МДФ, ОСБ, ПВХ

КИРПИЧ, БЕТОН

КАМЕНЬ, КЕРАМИКА



290мл

www.prokley.infoПроизводитель: ООО «ДЕКОР»,
346720, Российская Федерация,
Ростовская область, г. Аксай,
ул. Западная, 35г
+7 (863) 265-86-65Изготовлено на основании
ТУ 20.30.22-001-38433121-2022

155.0 мм